

leinölpro GmbH
Brückenberg 8d
65589 Hadamar-Niederzeuzheim
Fon 064 33 94 37 73
info@leinoelpro.de
www.leinoelpro.de



© 2023/24 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

Leinöl gekocht (ok)

Anwendung:

Für Holzkonservierung und Oberflächenverfestigung im Innen- und Außenbereich, auf Holz, Metall, Lehm, Putz, Stuck, Presspappe und Leinwand, nach dem Erstanstrich mit Leinöl roh. Wird zum Verdünnen von Leinölfarben und zum Auffrischen alter Ölfarbanstriche verwendet. Leinöl gekocht ist ein wichtiger Bestandteil in der Leinölfarbe.

Technische Eigenschaften:

Kaltgepresstes Leinöl gekocht wurde bei über 100°C voroxidiert und enthält 0,4 % Metallsalze als Trockenstoffe (Sikkative). So wird es zum Leinölfirnis. Die Trockenzeit ist kürzer als beim Leinöl roh. Außer den Trockenstoffen enthält unser Leinöl gekocht keine weiteren Zusätze, weder Aromate, Zitrusdestillate, Füllstoffe, keine Verdünnung oder andere chemische Zusätze. Die mit Leinöl getränkten Lappen, Papiere, Späne und andere poröse Stoffe können sich selbst entzünden. Diese in Wasser tauchen und unter Luftabschluss aufbewahren. In Behältern und verarbeitet ist Leinöl gekocht nicht selbstentzündend. Der Farbton ist leicht honigtönend.

Inhaltsstoffe:

Kaltgepresstes Leinöl gekocht enthält 0,4 % Sikkativ (Manganverbindungen).

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Altanstriche im Außenbereich aus Wasserlack, Acryl oder ähnliche Farben müssen komplett entfernt werden.

Verarbeitung:

Den trockenen Untergrund mit 80er Körnung anschleifen und gründlich entstauben. Die Holzoberfläche darf nicht zu glatt sein. Mit einem Schweineborstenpinsel bei mindestens 20°C und guter Lüftung das Leinöl dünn verstreichen und kräftig ausstreichen. Leinölfarben können beim Erstanstrich oder bei sehr saugenden Untergründen, mit Leinöl gekocht verdünnt werden (max. 10 %, Probefläche anlegen). Altanstriche mit Leinölfarben werden mit Leinöl gekocht aufgefrischt, kreadende Pigmente werden wieder fest und angefeuert.

Gebindegrößen und Verbrauch:

1 l / 10 qm pro Auftrag.

ok1 1l Kunststoffflasche
ok5 5l Kunststoffkanister



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: www.leinoelpro.de

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 20 01 25
GISCODE: (Gefahrstoff-Informationssystem der BG Öle, Wachse, lösemittelfrei) Ö 10

Sicherheitshinweise:

Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Die mit dem Produkt getränkten Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. luftdicht in Metallbehältern oder in mit Wasser gefüllten Behältern aufbewahren und dann entsorgen. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Hinweis:

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.